

UV 皱纹油墨系列

包含品种：UVH-皱纹油墨、UVC-皱纹油墨、UVH-哑膜皱纹油墨、UVH-16050 皱纹油墨

风险提示内容如下：

适用范围：纸张、PVC 片材、有机玻璃、部分覆膜纸。

一、注意事项：

- 1、建议使用 120-250 目聚酯网纱；
- 2、网版：180 目；UV 机功率：低压皱纹灯，40W×3 支，中高压灯 5KW×2 支；
- 3、选用助剂：UVH-2#稀释剂，或 UVH-皱纹稀释剂，其它型号助剂可能影响起皱效果。
- 4、因皱纹受纸张的含水率、印刷存放环境的湿度影响非常明显，如果纸张自身的含水率或者过多吸附空气中的水份，那么在该纸张上印刷的皱纹附着力可能急剧下降，甚至会出现霉点或大面积脱落的现象，遇到此情况时，可以参考以下做法：A、先将受潮或吸水率大的纸品用阳光或光固机烘干。B、避免操作环境的高温潮湿。C、如果纸品已印刷发现脱落时可用阳光或光固机烘干，可以缓解此现象。
- 5、印刷哑膜纸张时，由于皱纹起皱会导致与基材接触润湿面减少，同时起皱收缩将产生长时间的应力集中，随着哑膜面处理程度的缓慢减弱，普通的皱纹油墨将会逐渐丧失附着力。因此，对于哑膜纸必须选用专用哑膜皱纹，并请客户做

好测试.