

UV 丝印磨砂系列

一、适用范围：金、银、镭射、合成卡纸、PVC、PC 塑料、BOPP 哑膜等。

二、注意事项：

1. 粗砂 100-200 目，中砂 200-300 目，细砂 300-400 目，磨砂的砂感控制可以从多方面来调整，选择适合的磨砂型号编号，或是选择不同目数的网版印刷，使用前请充分搅拌；
2. 本品粘度已调至使用粘度，一般不需特别添加稀释剂，若需调稀时，请选用配套稀释剂；
3. 使用时,建议 UV 光固能量设定在 $80-120\text{mj/c m}^2$,以保证充分固化;
4. 叠放后，建议冷却后分层堆放，不能堆放太高以免出现返粘现象。

三：种类：

包含品种：UVH-1#磨砂油墨、UVH-8#磨砂、UVB-粗砂油墨、UVB-中砂油墨、UVB-细砂油墨，
UVC 粗砂油墨、UVC 中砂油墨、UVC-细砂油墨。