

WG-060 水性银卡清漆

一、产品简介

本产品适合湿式复合机涂布在转移铝纸、PET/BOPP 镀铝膜（镭射膜）、铝箔等基材上。本产品柔韧性更好不易爆墨，具有优异的附着力及良好的重涂性，适宜 UV 胶印印刷。

二、应用领域

主要用于制造烟包、酒包、挂历、化妆品、礼品包装等领域。

三、特性用途

- 1、本品光泽度高，漆膜柔韧性好。
- 2、本品印刷适性广，适合不同的 UV 胶印油墨印刷，油墨附着牢度高。
- 3、本品耐磨性优异，不易粘花。

四、技术参数

- 1、外观：牛奶状稀薄液体
- 2、固含量：28±3%
- 3、粘度：12±3 秒
- 4、PH 值：7.5±1.5

五、建议使用方法

- 1、本品用于制作银卡，直接上机印刷涂布。
- 2、本品不建议稀释使用，假如需要稀释使用，请先验证。本品不能直接添加酒精，稀释剂可用酒精：水=1：1，开稀时要先将水和酒精配好再加，最多加清漆量 15%的稀释剂。
- 3、涂布基材为转移铝纸、铝箔或 PET 镀铝面、BOPP 镭射膜镀铝面，本品不建议在膜面使用。
- 4、印刷涂布时，需综合考虑烘箱温度、烘道长短、车速；建议烘箱温度设置为 90℃、110℃、120℃、110℃、95℃；烘道应超过 10 米；以干透、无变形、光泽好为标准。
- 5、版辊最好选择陶瓷版辊 250 目~300 目，雕刻深度 30μ±5，如选择金属网纹辊，可参照以上陶瓷版辊的参数，但要定期检查版辊的磨损程度，避免版辊太浅后涂布不均匀及涂布量不够。

六、注意事项

- 1、本品应贮存在阴凉、避风处，且贮存容器应密闭。
- 2、操作过程中，不慎将本品溅入眼睛，应立即用清水清洗。
- 3、清洗版辊：应尽量保证版辊未干时进行清洗，直接用水洗净即可，难洗时可用布料包住苏打粉擦拭版辊，之后用水洗净。
- 4、本品贮存保质期为 12 个月。

七、包装

塑胶桶装，净重 50 公斤，1000 公斤。